

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG

DESCRIPTION	Lasure opaque extérieure à base de résine alkyde	
APPLICATION	DEMIDEKK OLJETÄCKFARG est une lasure opaque extérieure qui peut être appliquée pour rénover une laque ou comme primaire sur des bois durs.	
CARACTERISTIQUES CLES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Application aisée. ▪ Excellente pénétration sur les surfaces non traitées. ▪ Assure une parfaite adhérence. ▪ Pour tout type de bois. 	
COULEURS	Plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange Jotun Multicolor	
BRILLANCE	Satin brillant (40-55 GU)	
EMBALLAGE	1 et 3 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Lasure alkyde thixotrope opaque
	Viscosité	220 cP
	Poids spécifique	1,3 g/cm ³
	Point éclair	> 62°C
	Séchage à 23°C / 50% H.R.	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Sec hors poussière	Après environ 8 heures
	Recouvrable	Après minimum 24 à 48 heures
	Stockage	Stocker et transporter hors gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / d): 300 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	5-8 m ² par litre (bois poreux) 10-12 m ² par litre (bois normal)
	Epaisseur recommandée du film humide	Environ 110 micromètres par couche
	Epaisseur recommandée du film sec	Environ 70 micromètres par couche
	Méthodes d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
	Dilution	Comme primaire, diluer avec 10% à 20% de white spirit (laisser sécher à coeur minimum 48 heures)
	Humidité du bois	Maximum 18%
	Température de traitement	Pas en-dessous de 5°C
	Airless	
	Gicleur	0,015" – 0.018"
	Angle de pulvérisation	65 - 80°
	Pression	15 MPa (150 kg/cm ²)

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG

MANUEL D'UTILISATION

Pré-traitement

La surface doit être propre et sèche. Dégraisser d'abord le support avec le JOTUN KRAFTVASK, poncer et dépoussiérer. Pour les supports qui ont été traités avec des produits huileux, poncer jusqu'au bois nu avant de peindre, pour éviter des cloques. Ensuite, dégraisser après ponçage.

Si la surface à traiter est affectée par des moisissures ou des algues, nettoyer la surface avec un produit fongicide approprié, et rincer soigneusement à l'eau claire. Laisser sécher.

Finition

Première couche (sur du bois nu), diluer avec 10 à 20% de white spirit. Laisser sécher à coeur (48 heures) avant d'appliquer la deuxième et troisième couche non diluées de DEMIDEKK OLJETÄCKFARG. La couche précédente ne doit absolument plus poisser ou coller.

Recommandé comme primaire sur les menuiseries en bois nu dans la couleur finale choisie. Après un séchage complet, terminer avec deux à trois couches de DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG / ULTIMATE VINDU / HELLMAT. Le DEMIDEKK OLJETÄCKFARG peut également être utilisé sur des substrats traités avec le VISIR, le TREBITT OLJEBEIS ou d'autres lasures transparentes ou opaques synthétiques.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).